

## Alküüdvärv viimistlemiseks

**TOOTE KIRJELDUS** Üks pakk läikivat alküüdvärvi viimistlemiseks

**SIHTOTSTARVE** Kasutamiseks hõlpsalt hooldatava kosmeetilise viimistlusvärвина merepinnast kõrgemale jäävatel pindadel. Kasutamiseks uusehitistes, hoolduse- ja remonditöödel või pardahoolduses.

**TOOTETEAVE**

**Värv** CLB000 – valge, CLD260 – rahvusv. oranž, CLK724 – tormihall, CLL274 – punane, CLL549 – signaalroheline, CLY999 – must, ja suur valik värve.

**Viimistlus/läige** Kõrgläige

**Osa B (kõvendusaine)** Ei kohaldata

**Tahkise sisaldus** 48% ±3% (ISO 3233:1998)

**Tavaline kihipaksus** 40 mikronit kuivana (83 mikronit märjana)

**Teoreetiline katvus** 12 m<sup>2</sup>/l 40 mikronit kuiva kihi paksuse korral, lubatud asjakohased kaotegurid

**Pealekandmismeetod** Õhuvaba pihusti, pintsel, tavaline pihusti, rull

**Leekpunkt (tavaline)** Üks pakend 40 °C (Põhja-Ameerikas toodetud ja tarnitud tootel on kohalike lahustite tõttu leekpunkt 41 °C. See ei mõjuta toote omadusi.)

Kuivamise teave	5 °C		10 °C		25 °C		35 °C	
Puutekuiv [ISO 9117/3:2010]	18 tundi		14 tundi		6 tundi		5 tundi	
Töötlemiskuiv [ISO 9117-1:2009]	62 tundi		48 tundi		24 tundi		12 tundi	
<b>Katvuse andmed – vt piiranguid</b>	<b>Aluspinna temperatuur</b>							
	5 °C		10 °C		25 °C		35 °C	
<b>Kaetud</b>	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Interlac 665	36 tundi	pik.	24 tundi	pik.	24 tundi	pik.	16 tundi	pik.

**REGULATIIVSED ANDMED** **VOC** 420 g/l , nagu tarnitud (EPA meetod 24)  
364 g/kg vedelat värvi, nagu tarnitud. EL-i direktiiv teatavates toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta (nõukogu direktiiv 1999/13/EÜ)  
407 g/l Hiina riiklik standard GB23985

**Märkus.** Lenduvate orgaaniliste ühendite väärtused on tavalised ja on esitatud üksnes juhendumiseks. Need võivad varieeruda sõltuvalt teguritest, nagu värvierinevused ja tavapärased tootmishälbed.

## Merenduses kasutatavad värvid

## Alküüdvärv viimistlemiseks

### SERTIFIKATSIOON

Kui toodet kasutatakse osana kinnitatud kavast, on materjalil järgmine sertifikaatsioon:

- tulekindlus – leegi levimine pinnal (Exova Warringtonfire)
- tulekindlus – leegi levimine pinnal (Korea Laevandusregister)
- tulekindlus – suits ja mürgisus (Exova Warringtonfire)
- tulekindlus – kooskõlas laevavarustuse direktiiviga
- kokkupuude toiduga – teraviljavedu (NOHA)
- vastab Petrobrasi standardile N-2492 – läikiv alküüdvärv viimistlemiseks

Üksikasju küsige oma esindajalt ettevõttest International Paint.

### SÜSTEEMID JA ÜHILDUVUS

Interlac 665 tuleks kasutada ainult soovitatud korrosioonivastastel kruntvärvidel. Kasutatav kruntvärv sõltub laeva pindalast, olemasolevast värvist, värvikihi seisundist ja pealekandmise kohast. Tavaliste kruntvärvide hulka kuuluvad:

Interprime 198  
Intertuf 203  
Interprime 128 (Euroopas),  
Interprime 222 (Lõuna-Ameerikas),  
Interprime 234 (Põhja-Ameerikas),  
Interprime 538 (Euroopas)  
Interlac 497 (kasutatakse kui siduvat toonitud alusvärvi Interprime 198 peal)

Ameerikas võib Interlac 665 kanda ka epoksiidkrundile või epoksiid-vahevärville. Pidage nõu ettevõttega International Paint.

Kaitstavate pindade jaoks kõige paremini sobivate süsteemide kohta küsige nõu oma esindajalt ettevõttest International Paint.

### PINNA ETTEVALMISTUSED

Kasutage kooskõlas standardsete ülemaailmsete merespetsifikatsioonidega.

Kõik kaetavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja nendel ei tohi olla mustust.

Peske asjakohaselt kõrgsurve-magevee või mageveega ja eemaldage kogu õli või rasv, lahustuv mustus ja muud võõrkehad SSPC-SP1 (lahusti puhastamine) kohaselt.

### ÜLISEHTUS / SUURED RENOVEERIMISTÖÖD

Interlac 665 tuleb alati peale kanda soovitatud korrosioonivastase värvimis skeemi kohaselt. Krunditud pind peaks olema kuiv ja ilma igasuguse mustuseta ning Interlac 665 tuleb peale kanda kindlaks määratud ülevärvimise intervallide piires (vt asjakohast toote andmelehte). Lagunenud, kahjustatud pinnad tuleb enne Interlac 665 pealekandmist ette valmistada määratletud standardi kohaselt (nt Sa2½ (ISO 8501-1:2007)).

### PARANDUSTÖÖD

Parandage korrodeerunud pinnad sobiva International Painti kruntvärviga (vt kruntvärvi andmelehte).

### Pardal tehtav hooldus

Interlac 665 tuleb alati peale kanda soovitatud korrosioonivastase värvimis skeemi kohaselt. Krunditud pind peaks olema kuiv ja ilma igasuguse mustuseta ning Interlac 665 tuleb peale kanda kindlaks määratud ülevärvimise intervallide piires (vt asjakohast toote andmelehte). Lagunenud, kahjustatud pinnad tuleb enne Interlac 665 pealekandmist ette valmistada määratletud standardi kohaselt (nt Sa2½ (ISO 8501-1:2007)).

Interlac 665 võib pärast põhjalikku mageveega pesemist ja rasvaärastust kanda otse vananenud Interlac 665-le, tingimusel et ülevärvitav värv on terve ja hästi nakkunud. Lahtised või kooruvad pinnakatted tuleks eemaldada kuni kinnise servani ja enne täieliku värvi pealekandmist tuleb pinna parandamiseks kasutada Interlac 665 või sobivat kruntvärvi.

Konkreetsete soovitude saamiseks pidage nõu oma esindajaga ettevõttest International Paint.

### MÄRKUS

Merega seotud olukordades kasutamiseks Põhja-Ameerikas tuleb kasutada järgmisi pinna ettevalmistuse standardeid: SSPC-SP10 Sa2½ (ISO 8501-1:2007) asemel

## Merenduses kasutatavad värvid

## Alküüdvärv viimistlemiseks

### PEALEKANDMINE

<b>Segamine</b>	See materjal on ühes pakendis olev värv ja enne kasutamist tuleb see alati seguriga põhjalikult läbi segada.
<b>Vedeldi</b>	International GTA004. Vedeldamine ei ole tavaliselt vajalik. Abi saamiseks äärmuslikes tingimustes pidage nõu kohaliku esindajaga. Ärge vedeldage rohkem, kui on lubatud kohalike keskkonnaalaste õigusaktidega.
<b>Õhuvaba pihusti</b>	Soovitatud Otsa vahemik 0,33–0,48 mm (13–19 tuhandikku) Vedeliku väljundrõhk pihustusotsakus on kokku vähemalt 141 kg/cm <sup>2</sup> (2010 psi)
<b>Tavaline pihusti</b>	Kasutage sobivaid ettevõtte seadmeid. Vedeldamine võib olla vajalik.
<b>Pintsel</b>	Sobib.
<b>Rull</b>	Sobib.
<b>Puhastusvahend</b>	International GTA004
<b>Töökatkestused ja Puhastamine</b>	Loputage kõiki seadmeid põhjalikult vahendiga International GTA004. Kogu kasutamata materjali tuleb säilitada tihedalt suletud anumates. Osaliselt täidetud anumates võib pärast ladustamist ilmnedu pinna koorumine ja/või materjali viskoossuse suurenemine. Materjal tuleb enne kasutamist filtreerida.
<b>Keevitamine</b>	Kui keevitatakse või gaaslöigatakse selle tootega kaetud metalli, eralduvad tolm ja aurud, mis nõuavad asjakohaste isikukaitsevahendite kasutamist ja piisavat kohaliku väljatõmbeventilatsiooni. Põhja-Aafrikas tegutsege standardi ANSI/ASC Z49.1 „Safety in Welding and Cutting“ („Ohutus keevitamisel ja lõikamisel“) kohaselt.

### OHUTUS

**Kõik käesoleva toote kohaldamise ja kasutamisega seotud tööd tuleks teha kooskõlas kõigi asjakohaste riiklike, töötervishoiu, tööohutuse ning keskkonna standardite ja eeskirjadega.**

Enne kasutamist hankige toote materjali ohutuskaart, mis käsitleb tervise- ja ohutusteavet. Lugege ja järgige seda ohutuskaarti. Lugege ja järgige kõiki materjali ohutuskaardil ja anuma siltidel olevaid ettevaatusabinõusid. Kui te ei mõista täielikult neid hoiatusi ja juhiseid või kui te ei suuda neid rangelt järgida, ärge seda toodet kasutage. Kasutamisel ja kuivatamisel tuleb tagada nõuetekohased ventilatsiooni- ja kaitsemeetmed, et hoida lahusti aurukontsentratsioon ohututes piirides ning kaitsta mürgiste või hapnikuvaegusega seotud ohtude eest. Võtke kasutusele ettevaatusabinõud, et vältida naha ja silmade kokkupuudet (st kindad, prillid, näomaskid, kaitsekreemid jne.). Asjakohased ohutusmeetmed sõltuvad pealekandmise meetoditest ja töökeskkonnast.

**HÄDAOLUKORRA KONTAKTNUMBRID:**

USA/Kanada – meditsiinilise nõuande number 1-800-854-6813

Euroopa – kontakt (44) 191 4696111. Arstide ja haiglate nõustamise number on (44) 207 6359191

Hiina – kontakt (86) 532 83889090

Ülejäänud maailm – võtke ühendust piirkondliku bürooga

## Merenduses kasutatavad värvid

## Alküüdvärv viimistlemiseks

### PIIRANGUD

Interlac 665 ei sobi kasutamiseks vees olevatel pindadel.

Ülevärvimise teave on esitatud ainult juhendumiseks ja sellele kohaldatakse piirkondlikke erinevusi sõltuvalt kohalikest ilmastiku- ja keskkonnaningimustest. Konkreetsete soovitude saamiseks pidage nõu oma kohaliku esindajaga ettevõttest International Paint. Kasutage hea ilmaga. Värvitava pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 °C üle kastepunkti. Optimaalsete pealekandmise omaduste tagamiseks soojendage materjali enne segamist ja pealekandmist kuni temperatuurini 21–27 °C, kui ei ole ette nähtud teisiti. Segamata materjali (suletud anumates) tuleks hoida kaitstud laos käesoleva andmelehe jaotises „SÄILITAMINE“ esitatud teabe kohaselt. Selles dokumendis esitatud tehnilised ja pealekandmise andmed on ette nähtud pinnakattevahendite kasutamise protseduuride üldiste suuniste kehtestamiseks. Katsetulemused saadi kontrollitud laborikeskkonnas ja International Paint ei väida, et avaldatud katsetulemused või mis tahes muud katsed esindavad täpselt kõigis väliskeskkondades leitud tulemusi. Võttes arvesse, et pealekandmine, keskkonna- ja ehituslikud tegurid võivad oluliselt erineda, tuleks värvi valimise, toimivuse kontrollimise ja kasutamise korral olla hoolikas. Ülevärvimise andmete osas tähendab „pikend.“ pikendatud ülevärvimise perioodi. Vt „Laevavarustuse värvimise juhis – määratlused ja lühendid“, mis on saadaval meie veebilehel.

### ÜHIKU SUURUS

Ühiku suurus	Maht	Pakend
20 l	20 l	20 l
5 l	5 l	5 l
5 USA gal	5 USA gal	5 USA gal
1 USA gal	1 USA gal	1 USA gal

Muude pakendi suuruste saamiseks võtke ühendust ettevõttega International Paint

### PAKENDI KAAL (TAVALINE)

Ühiku suurus	Ühiku kaal
1 USA gal	10 lb
20 l	23,9 kg
5 l	6,01 kg
5 USA gal	49,5 lb

### SÄILITAMINE

Säilivusaeg 24 kuud vähemalt temperatuuril 25 °C. Pärast seda kontrollida uuesti. Säilitage kuivades, varjatud tingimustes eemal soojus- ja süüteallikatest

**ÜLEMAAILMNE SAADAVUS** Küsige nõu ettevõttest International Paint.

### OLULINE MÄRKUS

Andmelehel esitatud teave ei ole ammendav; igaüks, kes kasutab toodet muul eesmärgil kui andmelehel konkreetselt soovitatud eesmärgil, ilma et ta oleks meilt eelnevalt saanud kirjalikku kinnitust toote sobivuse kohta sihtotstarbeks, teeb seda omal vastutusel. Kõik toote kohta antud nõuanded või esitatud seisukohad (olgu siis sellel andmelehel või muul viisil) on meie parimate teadmiste kohaselt õiged, kuid meil puudub kontroll alusmaterjali kvaliteedi, seisukorra või paljude toote kasutamist ja pealekandmist mõjutavate tegurite üle. Seega, kui me just ei nõustu kirjalikult seda tegema, ei võta me üldse mingit vastutust toote toimivuse või (seadusega lubatud maksimaalsel määral) toote kasutamisest tuleneva kahju eest. Käesolevaga loobume seaduse alusel või muul viisil, sealhulgas mis tahes otsestest või kaudsetest garantiidest või avaldustest, mis tahes kaudsest turustatavuse või konkreetse sihtotstarbe jaoks sobivuse garantiist. Kõigi tarnitud toodete ja antud tehniliste nõuannete suhtes kohaldatakse meie müügingimusi. Peaksite taotlema selle dokumendi koopiat ja selle hoolikalt läbi vaatama. Käesoleval andmelehel olevat teavet võib aeg-ajalt muuta, võttes arvesse kogemusi ja meie pideva arengu poliitikat. Kasutaja kohustus on enne toote kasutamist kontrollida oma kohalikult esindajalt, kas andmeleht on ajakohane.

Andmeleht on saadaval meie veebilehel aadressil [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com) või [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com), ja peaks olema sama nagu käesolev dokument. Kui selle dokumendi ja veebilehel kuvatava tehnilise andmelehe versiooni vahel esineb lahknevusi, kehtib veebilehe versioon.

Kõik käesolevas väljaandes nimetatud kaubamärgid kuuluvad või on litsentsitud AkzoNobeli kontsernile.

© AkzoNobel, 2015

[www.international-marine.com](http://www.international-marine.com)

## Merenduses kasutatavad värvid